



Fiche technique N° GO2001  
24-03-2017

Annule et remplace les éditions  
précédentes

Application après préparation sur  
supports conformes au D.T.U. 59.1

- TOILES DE VERRE – PLAQUES DE PLATRE
- ANCIENNES PEINTURES :  
HYDRODILUABLES - GLYCEROPHTALIQUES -  
ACRYLIQUES
- ANCIENNES MAÇONNERIES après impression :  
BETON - ENDUIT DE CIMENT - BRIQUES
- BOIS ET DERIVES après impression
- PLATRE ET DERIVES après impression

## ALGO MAT

Peinture décorative mate

**INTÉRIEUR**  
**10 à 12 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission  
de substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## FONCTION

Peinture de finition mate formulée à base de résine alkyde végétale en émulsion dans l'eau à 95% biosourcée et en majeure partie de composants naturels et d'algues.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 4a

**Destination :** INTÉRIEUR

Plafonds et surfaces murales.

**Qualités dominantes :**

- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Formulée pour un meilleur respect de l'environnement et moins d'impact sur la santé (COV<1g/L)
- Lessivable (Classe 2 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur compris entre 5 et 20 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage).

**Caractéristiques pratiques :**



= 10 à 12 m<sup>2</sup>/L (selon le support)



= 2 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** Mat
- **Matériel :** Brosse, Rouleau "Polyester 12mm" ou Pistolet
- **Dilution :** EAU
- **Nettoyage du matériel :** Eau tiède savonneuse
- **Coloration :** système à teinter COLORIMIX®
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L - 10 L

**Caractéristiques techniques :**

- **Densité :** 1,46 à 1,56
- **Extrait sec (Pondéral) :** 58 à 62 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient max 1 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60° :** < 5 %

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds déjà peints**: Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12h entre les couches
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés, boiseries, anciennes maçonneries)**: imprimer avec notre **ALGO PRIMAIRE** suivi de 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12h entre les couches.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.  
Stocker à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015