# PEINTURE TOITURE

Fiche technique n°226 - version juin 2023

## Finition acrylique pour toitures

## DESTINATION

Fintion mono-composante en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, à fonction protectrice pour toitures.
Finition d'imperméabilisation aux eaux de ruissellement des toitures neuves ou anciennes non circulables:

- Tuiles béton
- Ardoises naturelles et artificielles (non friables et non poreuses)
- Plaques fibre-ciment
- Shingle

## PROPRIETES

- Excellente résistance aux intempéries et aux UV
- Très bonne durabilité, combinée avec l'utilisation d'un produit de traitement en préparation de surface
- Rendement élevé

## CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Rendement superficiel théorique :** | 7 $m^2$/L | |
| **Séchage (20°C et 65% humidité relative) :** | Hors poussière : | 1 heure |
| | Au toucher | 4 heures environ |
| | Recouvrable : | 24 heures |
| **Classification AFNOR (NF T 36-005) :** | NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2 | |
| **Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :** | Valeur limite en UE de ce produit | (Cat A/i) : 140g/l (2010) |
| | Ce produit contient au maximum | 30 g/l COV |
| **Aspect du film :** | satin | |
| **Masse volumique à 20°C :** | 1,22 g/$cm^3$ +/- 0,05 | |
| **Extrait sec en poids :** | 54 % +/- 2% | |
| **Extrait sec volumétrique :** | 43 % +/- 2% | |
| **Conditionnement :** | 3L et 15L | |
| **Teintes :** | RAL 7016 Gris Anthracite & RAL 9004 Noir de Sécurité | |
| **Conservation :** | 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel | |

UDP Peintures & Sols

# PEINTURE TOITURE

## MISE EN ŒUVRE

**Préparation des fonds :**
Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art.
Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur)
Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)
Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (extérieur)
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur)
Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec un produti de traitement.

**Application et préparation** :
S'applique en 2 couches en direct.

**Matériel d'application** :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils moyens 14 mm Polyamide texturé (type Rotanyl 14 – Rotaplast)
- au rouleau poils longs 20 mm Polyamide texturé (type Rotanyl 20 – Rotaplast)

- au pistolet sans air (buse 0,013'' à 0,023'') type Airlessco avec dilution entre 2 et 5% d'eau.

**Nettoyage des outils :** EAU

## HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site www.luniversdupeintre.com

**Nota :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

UDP Peintures & Sols