Fiche technique

Produit : **Diluant synthétique / Diluant spécial peinture**

N° de fiche : **0314 indice 1 du 04/06/09**
Code produit : **00314**

Caractéristiques techniques

	Valeur typique	Méthodes
Aspect	Clair et limpide	Visuelle
Masse volumique à 20°C (Kg/L)	0,870	I824-2 Méthode 6
Indice de réfraction à 20°C	1,496	I824-2 Méthode 3
*Teneur totale en Plomb, Mercure Cadmium, Chrome héxavalent	< 100 ppm	Conforme au décret 98-638

*(Contrôle effectué par nos fournisseurs)

Autres caractéristiques

Point de fusion	-34°C
Point d'ébullition	137°C
Point d'inflammation	21-55 °C
Température d'inflammation	430°C
Limites d'explosion	
Inférieure	1,1 Vol %
Supérieure	7,0 vol %
Pression de vapeur à 20°C	6,7 hPa
Solubilité dans l'eau à 20°C	0,002 g/l

Conditionnements

Carton 12 x 1L	Carton 3 x 5L
Bidon métal de 23L	Fût perdu rénové 200L

FDS

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, fiche n° 0301 (après avoir entrer les coordonnées , ce service vous informera des mises à jour des FDS consultée => fournisseur : Charbonneaux / Code client : n'est pas nécessaire).

ce document annule et remplace la fiche technique n°0314 indice 0 du 20/02/97
Ce document n'est pas géré par notre service qualité dans le cas où aucune livraison n'a été réalisée dans les 12 derniers mois.

Charbonneaux-Brabant – ZI du Port Sec – 5 rue de Valmy – BP 341 – 51062 Reims CEDEX – Tél : 03 26 49 58 70 – Fax : 03 26 49 71 54
contact : qualitechimie@charbonneaux.com – www.charbonneaux.com