Fiche technique N° TB1245 ***17-10-2018*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** • **Plâtres et Dérivés après impression :** Plaques de plâtre – Plâtre – Enduits de Plâtre • **Toiles de Verre** • **Anciennes Peintures :** Hydrodiluables – Glycerophtaliques – Acryliques • **Anciennes Maçonneries après impression :** Béton – Enduit de ciment - Briques • **Bois non peints après impression** : Européens feuillus - européens résineux - Tropicuax mi-durs - Contre Plaqué - Agglomeré - Isorel Dur	**COLOR IDEM VELOURS HD** **Peinture Décorative Velours pour travaux de qualité** **INTÉRIEUR** **9 à 12 m²/L**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative Velours à base de résine acrylique et alkyde en phase aqueuse pour travaux de qualité.

Classification : **AFNOR NF T 36-005 : I 7b2 / 4a**

Destination : **INTÉRIEUR**

Surfaces Murales (plaques de plâtre – toiles de verre - anciennes peintures – anciennes maçonneries) et boiseries verticales après impression.

Qualités dominantes :

- **Grande facilité d'application : permet un travail rapide et soigné.**
- **Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.**
- **Peinture formulée pour un meilleur respect de l'environnement (COV < 1g/L).**
- **Lessivable (Classe 1 pour le Blancs et les teintes Pastel et Classe 2 pours les tons foncés selon la norme NF EN 13300 après 28 jours de séchage).**

Caractéristiques pratiques :

INT

m²/L = 9 à 12 m²/L (selon le support) = 1 h = 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation : Prêt à l'emploi**
- **Bases Disponibles :** Super blanc - BTP - BTM - BTF - BTN
- **Aspect en finition :** Velours
- **Matériel :** Brosse, Rouleau type "Microliss' HD" ou Pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau
- **Coloration :** système à teinter **COLORIMIX® - La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieur à 35% (D.T.U. 59.1.)**
- **Conditionnement : 1 L - 3 L - 15 L**

Caractéristiques techniques :

- **Densité (Blanc) :** 1,29 à 1,39 (Densité variable selon les bases et les teintes)
- **Extrait sec (pondéral) :** 49 à 53 %
- **Taux de Brillance à 60° :** 5%
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).**
  Ce produit contient max 1 g/l COV.(Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants)

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés, enduits et anciennes maçonneries) :** imprimer avec notre **THELOPRIM** ou **PRIM AQUA IDEM**.
- **Sur support ferreux :** appliquer notre sous-couche antirouille **VITFOND**.

Voir la fiche technique des produits cités

Application :

- ***Après les travaux de préparation du support***, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Cas général :** Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 6 heures entre les couches.
- **Sur fonds neufs, appliquer 2 couches comme suit :**
  - 1ère couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
  - 2ème couche de peinture non diluée.
- **Sur fonds peints (teintes soutenues) :** appliquer 2 couches directes sans dilution.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com**ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96
Mail : contact@theolaur.com Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015