FICHE TECHNIQUE

PLASTILAQUE 340

NATURE : **FINITION A BRILLANT ELEVE**
TYPE : **POLYURETHANE-POLYESTER BI-COMPOSANT**

PRESENTATION : PLASTILAQUE 340 est une peinture polyuréthane-polyester qualité marine, offrant la meilleure résistance aux agressions physiques et chimiques. Présentée en DEUX COMPOSANTS, Base B + Durcisseur D, cette laque haut de gamme garantit le brillant le plus intense sur support convenablement préparé.

CLASSIFICATION : AFNOR NF T.36.005 - Famille I - Classe 6a

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Liant	: polyuréthane - polyester
Densité à 20°C(pour le blanc)	: 1.25 ± 0.05
Viscosité NF4 à 20°C	: 300" ± 5"
Extraits secs	: 57 ± 2 % en volume
Point d'éclair	: Supérieur à 23 °C
Durée de vie en pot du mélange	: 4 à 6 heures
Teintes	: Blanc + 22 teintes standards (pigments sélectionnés pour leur stabilité à la lumière)
Aspect	: Haut brillant
Mélange en volume	: Base : 2 + Durcisseur : 1

PREPARATION DES SURFACES :

PLASTILAQUE 340 doit être appliquée sur surfaces propres et sèches préalablement préparées avec nos gammes de primaires et enduits. Se reporter à nos fiches de préconisations pour supports polyester, aluminium, acier et bois (adhère directement sur gelcoat dégraissé à l'acétone).

PREPARATION DE LA PEINTURE :

Bien homogénéiser séparément les constituants, puis, verser le Durcisseur D dans la Base B.
N'ajouter le diluant qu'après le mélange.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

PLASTILAQUE 340 s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Dilution	: Brosse ou rouleau	: 5 à 10 % Diluant T 23
	Pistolet	: jusqu'à 40 % Diluant T 10 (utiliser Diluant T 23 au delà de 23 °C).
Epaisseur recommandée	: 70 microns humides soit 40 microns secs	
Séchage à 20°C	: Hors poussières	: 1 heures
	Sec au toucher	: 3 heures
	Ponçable	: 24 heures
	Recouvrable	: Par le même produit, maximum 6 heures sans préparation. Au delà, procéder à un dégla-çage.
Rendement	: Théorique	: 14 m²/l de mélange
	Pratique	: 10 m²/l
Conditions limites d'application	: mini 8°C - maxi 30°C	

EMBALLAGE ET CONSERVATION :

Disponible en	: ensembles de 0.75 L, 2.5 L et 6 L.
Conservation	: 24 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké sous abri.

HYGIENE ET SECURITE :

Produit réservé aux utilisateurs professionnels.
Pour toutes informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V11-2017-03

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de nos produits. Ces produits sont conformes à l'usage pour lequel ils sont destinés, dans la mesure et pour autant qu'ils sont appliqués conformément aux règles dictées par COMUS SAS et aux DTU en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

COMUS SAS - 2 Rue Henri ROL TANGUY— 91 180 ST GERMAIN LES ARPAJON - Tél. 01 69 88 13 10 - Fax. 01 60 84 04 81 - www.comus-marine.com