Fiche technique N° TB0399 ***20-05-2015*** Annule et remplace les éditions précédentes	Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1 **TOILES DE VERRE – PLAQUES DE PLATRE ANCIENNES PEINTURES :** HYDRODILUABLES - GLYCEROPHTALIQUES - **ACRYLIQUES ANCIENNES MAÇONNERIES :** TOILES DE VERRE – PLAQUES DE PLATRE	**COLOR IDEM MAT** **Peinture décorative mate "spécial grands chantiers"** **INTÉRIEUR / EXTERIEUR ABRITE** **7 à 10 m²/L**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative mate à base de résine acrylique, renforcée en polysiloxane.

Classification : **AFNOR NF T 36-005 : I 7b2**

Destination : INTÉRIEUR / EXTERIEUR ABRITE

- Intérieur : Surfaces murales et plafonds après préparation du support.
- Extérieur abrité : Surfaces murales abrités après impression

Qualités dominantes :

- **Grande facilité d'application : permet un travail rapide et soigné.**
- **Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé (monocouche dans certains cas).**
- **Masque les imperfections du support.**

Caractéristiques pratiques :

INT

m²/L = 7 à 10 m²/L (selon le support) = 1 h = 6 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat
- **Rendement :** de 7 à 10 m²/L *(suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).*
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration : Système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3%).**
- **Conditionnement : 1L - 3L - 15L**

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,37 à 1,47 • **Extrait sec (Pondéral) :** 53 à 57 %
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).**
  Ce produit contient max 30 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60° : < 5%**

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés, bois et dérivés) :** imprimer avec notre **THELOPRIM** ou **PRIM IDEM**.
- **Sur support ferreux :** appliquer notre sous-couche antirouille **VITFOND**.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- ***Après les travaux de préparation du support***, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Sur fonds neufs et toile de verre, appliquer 2 couches comme suit :**
  - 1ère couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
  - 2e couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Stocker à l'abri du gel.
Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

FDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96
Mail : theodore.batiment@theolaur.com Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015