



Fiche technique N° TB0039
10-2013

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

METAUX FERREUX :

FER – ACIER - FONTE

ANCIENNES PEINTURES :

HYDRODILUABLES - GLYCEROPHTALIQUES -
ACRYLIQUES

Protexfer brillant

Peinture de finition
décorative
pour métaux ferreux

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

14 à 16 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture laque de finition pour la protection anti-corrosion et la décoration des métaux ferreux. Formulée à base de résines glycérophtalique et alkyde uréthane en phase solvant.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Support ferreux : ferronneries, grilles, cuves, portails, charpentes, matériel agricole et de travaux publics.

Qualités dominantes :

- Neutralise et stoppe l'action de la rouille.
- Rendement élevé.
- Protège efficacement contre les eaux de pluies et les intempéries.
- Excellent produit en couche de finition des surfaces métalliques.
- Bonne résistance aux frottements et à l'abrasion légère.

Caractéristiques pratiques :



= 14 à 16 m²/L (Selon le support)



= 6 h




= 18 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** tendu brillant
- **Rendement :** de 14 à 16 m²/L (suivant la nature du support et le mode d'application).
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Coloration :** système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L - 12 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,15 à 1,25
- **Extrait sec (pondéral) :** 63 à 67 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).
Ce produit contient max 500 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60° :** 95 %



MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Dégraisser, gratter, brosser et dépeussier soigneusement pour éliminer la rouille et toutes parties non adhérentes du support à peindre.**
- **Support déjà peint (ancienne peinture brillante ou satinée) :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
 - **Support non peint :** appliquer 1 couche de notre VITFOND, puis 2 couches de PROTEXFER.
 - **Support déjà peint :** appliquer 2 couches de PROTEXFER.
 - Respecter un temps de séchage de 18 heures entre chaque couche.
Voir la fiche technique du produit cité
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**
 - **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

Liquide et vapeurs inflammables.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

En cas de ventilation insuffisante ou pour une application par pulvérisation, porter un appareil respiratoire pour protéger des vapeurs.

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Eviter le rejet dans l'environnement.

FDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : theodore.batiment@theolaur.com Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015