



EXTÉRIEUR



## LASURE MATE B10

### PROMESSES

Lasure polyvalente : couche d'accrochage, finition et rénovation.

Produit professionnel de très haute qualité. Formulée avec des résines alkydes techniques très longues en huile. **Protection anti-UV renforcée : protège, décore avec efficacité** tous les bardages...

Lasure onctueuse : **pénètre en profondeur, idéale pour les grandes surfaces. Très facile d'application par tous temps.**

Formulation fluide à extrait sec traditionnel pour les lasures.

Contrairement aux lasures à très haut extrait sec et aux vernis : **séchage rapide et entretien très facile : ne s'écaille pas et ne cloque pas.**

### UTILISATION

Spéciale grandes surfaces. Pour tous bardages, huisseries, balcons...

Ne pas appliquer sur bois anti-siccatifs (teck, iroko...) ou sur red-cedar.

### LOCALISATION

Extérieur.

### FINITION

Mate.

### TEINTE

Incolore.

Peut se teinter en machine à teinter : se renseigner.

L'incolore s'utilise sur un bois déjà teinté.

### ODEUR

Faible.

### CARACTÉRISTIQUES

Onctueuse, prête à l'emploi. Contient des agents anti-UV, des oxydes de fer transparents (teintes).

### LIANTS

Résines alkydes techniques, très longues en huile.

**SOLVANTS** (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques, dérivé du propylène glycol...

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE).

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Environ 40%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Environ 0,925.

# LASURE MATE B10

## APPLICATION

Brosse, pinceau, rouleau.

Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1. De plus s'applique en-dessous de 35°C et au-dessus de 5°C.

## DILUTION

Prête à l'emploi. Ne pas diluer. La dilution, au-delà de 5%, retarde le séchage.

## PRÉPARATION DES FONDS

**Sur bois bruts, bien secs (humidité  $\leq 18\%$ )** : poncer et dépolir, et selon le cas dégraisser ou enlever le glacié de surface.

**Sur bois anciens lasurés** : poncer pour éliminer les anciens fonds non-adhérents, dépolir.

**Sur bois gras** : bien dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**.

**Sur bois tanniques ou anti-oxydants (teck, iroko...)** : appliquer 2 couches de **SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES, EXOTIQUES... SANS ODEUR MAULER®**.

**Sur bois très résineux (mélèze, douglas...)** : appliquer l'**IMPRESSION BOIS NEUFS MAULER®** et laisser vieillir 3 à 6 mois, ou en alternative utiliser le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®** pour éliminer les coulures de résines et enlever le glacié de surface.

**Sur finition abîmée ou ancien vernis ou peinture** : remettre à nu, (décapage, ou ponçage à blanc), poncer (grains 120) et dépolir.

**Pour tous les bois** : appliquer le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®** pour une meilleure protection au cœur du bois. Dans le cas de bois prétraités, vérifier la compatibilité avec la lasure.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

## NETTOYAGE DES OUTILS

White-spirit.

## RENDEMENT

Environ 12 à 16 m<sup>2</sup> au litre suivant la nature du bois.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

**Au toucher : 6 à 12 h environ. Recouvrable : 16 à 24 h.**

Par temps humide, l'obtention du séchage peut être retardée.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Bardages, menuiseries extérieures".

Ne pas utiliser pour les ruches ou les objets pouvant entrer en contact avec des aliments. Appliquer par temps sec, sur bois secs.

L'incolore s'utilise pour éclaircir les teintures ou en rénovation sur un bois déjà teinté.

Selon les conditions de séchage, l'aspect peut être satiné après 24h. Le matage évolue fortement pendant environ 10 jours : brillance finale : 15+/-5UB (60° ; sur bois en deux couches). Le matage continue à augmenter au fil des mois.

Entretien : Par simple couche de rappel après égrenage et dépolissage. En cas de rénovation tardive : nettoyer à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, si nécessaire appliquer ensuite le **DÉGRISSEUR POUR BOIS, ECLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER®** et réappliquer 3 couches de lasure.

## CONDITIONNEMENT

1 L

2,5 L

15L (incolore uniquement)

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 4a.

## POINT ÉCLAIR

Env. 39°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

## MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Contient 2-butanone-oxime, 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, Cobalt bis(2-éthylhexanoate), Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), Sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut produire une réaction allergique. Substances qui contribuent à la classification : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcènes, iso-alcènes, cycliques, aromatiques <2% ; Naphtha (pétroleum), < 0.1 % EC 200-753-7 ; 1-méthoxy-2-propanol. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

## STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

## PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<http://www.mauler.fr/produit/lasure-mate-b10-mauler/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)