





**OBbia**  
La pleine sérénité du bois



## Caractéristiques

**Caractérisation** : Famille I Catégorie 4a (alkydes séchage à l'air)

**Présentation** : Liquide opaque blanc ou coloré

**Couleur** : Blanc, gris, noir et roux

**Application** : Brosse, rouleau, pistolet airmix (dilué 10-15 % avec TS 1025) ou airless (dilué 5-10 % avec TS 1025)

**Extrait sec en poids** : 68 % (NF EN ISO 3251)

**Point d'éclair** : 32°C environ

**Masse volumique** : 1,3 g/cm<sup>3</sup> à 20°C (NF EN ISO 2811-1)

**Viscosité dynamique** : 2800 mPa.s

**Viscosité cinématique** : 2100 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

**Teneur en COV** : 460 g/L. Valeur limite de l'UE pour le produit (Cat.A.I) : 500 g/L (2010)

**Conditions d'application** : Température entre 5 et 40°C, hygrométrie inférieure à 75 %

**Pouvoir couvrant théorique** : 10 à 12 m<sup>2</sup>/litre

**Séchage (valeurs à 20°C)** : Sec au toucher : 1h . Ponçage : 3h. Recouvrable : 3h au pinceau, 30 min au pistolet

**Nettoyage des outils** : Diluant TS 1025

**Contre-indication** : Tout solvant gras, y compris le white-spirit

**Compatibilité** : Recouvrable par lui-même ou toute finition traditionnelle (glycérophtalique, polyuréthane ou acrylique).

En cas de peinture spéciale, il est conseillé de faire un essai préalable. Les peintures ou surfaces siliconées sont incompatibles.

**Conditionnement** : pots de 0,9 kg, 2,5kg, 5kg, 25kg et spray de 400 ml

**Conservation** : 5 ans en emballage d'origine non entamé.

## Hygiène et sécurité

- Tenir hors de portée des enfants.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Garder sous clef.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- Ne pas pulvériser de façon prolongée.

## Informations

**OBbia S.A.S.** demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

**OBbia S.A.S.** garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, **OBbia S.A.S.** ne saurait engager sa responsabilité.