



FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 081

JOINTS DE CARRELAGE

- **Imperméabilisation**
- **Prévention de l'abrasion**
- **Protection contre le gel, les salissures et pollutions**

Nettoyer la surface à traiter à l'aide du CRISTO NET afin d'éliminer les traces de calcaires et de dépôts organiques (traces noires).

Reprendre les joints à fortes aspérités ou fortement dégradés avec un mortier joint minéral classique.

Après avoir effectué un essai préalable sur une petite surface :

Sur support sec ou légèrement humide – moins de 40% d'humidité – appliquer au pulvérisateur ou à la brosse 1 à 2 couches de MIGRASTOP 08 sur toute la surface ou uniquement sur les joints.

Après chaque application, laisser agir 20 min et essuyer les excédents avec un papier absorbant.

Prévoir un intervalle de 4 heures minimum entre deux couches.

La mise en service peut se faire après 72h de séchage.

L'apport d'eau dans ses premières 72 h pourra entraîner l'apparition d'efflorescences.

Consommation moyenne indicative :

Matériel :

Matériel permettant de doser 15 ml : pipette en plastique (médicament) ; cuillère à soupe.

Mode opératoire pour supports verticaux :

Mettre le matériel de dosage rempli d'eau en contact avec le mur.

Faire couler lentement, environ 3 secondes, la dose de 15 ml d'eau sur le support.

Interprétation des résultats :

Longueur de la tâche d'eau	Rendement indicatif par couche	
Inférieur à 20 cm	0,2 litre/m ²	5 m ² /litre
De 20 à 40 cm	0,14 litre/m ²	7 m ² /litre
Supérieur à 40 cm	0,1 litre/m ²	10 m ² /litre

Mode opératoire pour supports horizontaux :

Faire couler une dose de 15 ml d'eau sur le support.

Interprétation des résultats :

Temps d'absorption de l'eau	Rendement indicatif par couche	
Inférieur à 3 minutes	0,2 litre/m ²	5 m ² /litre
De 3 à 5 minutes	0,14 litre/m ²	7 m ² /litre
Supérieur à 5 minutes	0,1 litre/m ²	10 m ² /litre

Remarque : Entre 2 couches de MIGRASTOP 08, la consommation baisse du fait du traitement.

Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche technique du MIGRASTOP 08.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS : 2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon – Tél : 01.69.88.13.10 – contact@comus-tm.com

EDITION MARS 2013 – V4 – ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE – P081V4.